

Product-informatie

Mipa 2K HS blanke lak CS85 is een krasvaste 2K HS Acryl blanke lak op basis van Reflow Technology. Vanwege zijn bestendigheid tegenover micro krassen (wasstraten) en chemicalien is Mipa 2K HS blanke lak CS85 uitstekend geschikt voor hoogwaardig geheel en deel reparatie aan auto's, motoren en lastvoertuigen. Mipa 2K HS blanke lakken is geschikt oplosmiddel houdende en water gebaseerde lakken en is VOC conform. Rendement 6 – 8m²/l

Kleur	kleurloos		
Mengverhouding	2:1 naar volume		
Harder	Mipa 2K HS harder HS10, HS25 of HS35		
Verdunning	Mipa 2K verdunning, toevoeging circa 15 – 20 %		
Spuitviscositeit 20° C	18 – 20 s 4 mm DIN		
Verwerking	Spuitdruk	Nozzle	Spuitgangen
Lucht / bovenbeker	4 - 5 bar	1,4 mm	1 - 2
Potlife (20 °C)	4 – 6 uur		
Droge laagdikte	40 - 50 µm		
Afblaastijd	5 – 10 min tussen twee spuitgangen		
Droging	overspuitbaar	stofdroog	grijpvast montagevast
Objecttemp. 20° C Objecttemp. 60° C	25 - 30 min 5 min	6 - 8 uur 30 min	24 uur 1 uur
VOC-wetgeving:	EU-grenswaarde voor dit product (cat. B/d): 840 g/l (2007) Dit product bevat maximaal 565 g/l VOC		

Bijzonderheden:

Verwerkingsvoorwaarden: bij +10°C en tot 75% relatieve luchtvochtigheid

Kenmerk Mipa 2K-HS-Klarlack CS 85	VbF vervalt	Gevaarstoffenvoorschrift ontvlambaar
Mipa 2K Harder	All	ontvlambaar, Xi Bevat aliphatische Polyisocyanaten
Mipa 2K verdunning	All	ontvlambaar, Xn; N

Opslag: In gesloten originele verpakking minstens 3 jaar houdbaar.

Deze informatie is op basis van de huidige stand van onze kennis en dient U over onze producten te informeren. Het is niet de bedoeling dat met deze informatie, bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van een product in bepaalde concrete gevallen te verzekeren. In het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden garanderen wij echter konstante kwaliteit.