

TECHNISCHE FICHE

GAP 10 – Multi polyester plamuur 2kg + verharder

OMSCHRIJVING

Toepassing

Universele 2-componenten polyester vul- en afwerkplamuur. Deze plamuur is geschikt om oneffenheden en kleine holtes op te vullen voor de reparatie en constructie van wagens en mechaniek.

Eigenschappen

- Geschikt voor ijzer, staal, aluminium, verzinkte ondergronden en plastic versterkt met glasvezel
- Hoge elasticiteit
- Zeer goede verticale stabiliteit
- Hoge vulcapaciteit bij fijne granulering
- Breekt niet, zelfs niet op de randen bij fijn schuren

Specificatie

Bindmiddel: onverzadigde polyesterhars
Vaste stof: 83-88 gewicht-%
Specifiek gewicht: 1.70 – 1.75 kg/l **DIN 51 757**

Kleur

Beige

Stockage

In de originele verpakking, ongeopend minimum 12 maanden

Veiligheidslabels

	VbF:	wetgeving betreffende ontvlambare vloeistoffen:
GAP 10	nvt	ontvlambaar, Xn bevat styreen
verharder	nvt	Xi irriterend, oxidatief, bevat benzoyl-peroxyde

VOC regelgeving

EU grenswaarde van dit product (cat. B/b): 250 g/l
Dit product bevat max. 6g/l VOC (0.05lbs/gal)

TOEPASSING

Verwerkingsomstandigheden

Bij +10°C en tot 90% relatieve luchtvochtigheid
Bij temperaturen lager dan +10°C zal de polyester plamuur niet uitharden.

Vorbereiding van de ondergrond

IJzer, staal, aluminium, verzinkte ondergronden, plastic versterkt met glasvezel:

Reinigen, schuren (verwijder alle roest en oxidatie) en ontvetten met siliconenontvetter.

Oude verflaag:

Thermoplastische lakken (NC-, 1K acryllakken) en zuur reactieve lakken en kunstharlakken moeten zorgvuldig afgeschuurd worden.

Na droging kan GAP 10 eenvoudig overschilderd worden met alle soorten afwerking.
Voor een glad oppervlak zonder porositeit raden wij aan om de GAP 20 nog te gebruiken.

Mengverhouding: 2 % verharder (volgens gewicht)
Pottijd (20°C): 3-4 minuten
Schuren (20°C): droog of nat na ongeveer 20 minuten

BELANGRIJKE OPMERKING

Te veel of te weinig gebruik van de verharder kan gevolgen hebben voor de lakafwerking.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zorg voor voldoende verluchting tijdens gebruik. Indien er niet voldoende ventilatie is, ademhalingsapparaat dragen. Niet roken, niet eten en drinken tijdens gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren.

GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN

Reinig onmiddellijk na gebruik uw gereedschap met een universele thinner.
Opmerking: na uitharding kan de plamuur niet meer verwijderd worden.

Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type plamuur hij geschikt acht voor desbetreffende applicatie.