



LBH Transparant UV Zijdeglans

Producttypering

Zijdeglanzende duurzame transparante afwerking voor geveltimmerwerk buiten op basis van gemodificeerde alkydhars.

- Fraaie zijdeglans
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Uitstekende buitenduurzaamheid (U.V. bestendig)
- Goed glansbehoud

Toepassing

Als transparante grond-, tussen- en eindlaag in een afwerksysteem op nieuw en bestaand houtwerk van kozijnen, ramen, deuren, gevelbetimmeringen e.d.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren 3100 (blank) en vele transparante kleuren via het Wijzonol ALK kleurenmengsysteem

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Gemodificeerde alkydhars
Pigment	Transparante ijzeroxydes
Dichtheid bij 20°C	Ca. 0,90 kg/d ³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 80 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 50 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 3 uur Kleefvrij na ca. 4 uur Overschilderbaar na ca. 16 uur
Elasticiteit	8 mm Erichsen doordieping
Glansgraad	Zijdeglans: ca. 35 G.U. (60°), na ca. 1 maand

Verwerking

Applicatie	Kwast, roller of luchtspuit
Verdunning	Gebuiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentine of wasbenzine
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid maximaal 85%
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Terpentine
Theoretisch rendement	Bij 30 micrometer droge laagdikte: 16,6m ² /l
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement
Laagdikte	Minimaal 30 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 60 micrometer)

Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl



LBH Transparant UV Zijdeglans (vervolg)

Systemopbouw

Systemopbouw

Nieuw, onbehandeld hout:

- 3 lagen LBH Transparant UV Zijdeglans aanbrengen

Onderhoud, hout behandeld met LBH Transparant UV Zijdeglans:

- Kaal houtwerk behandelen met 1 à 2 lagen LBH Transparant UV Zijdeglans
- Geheel afwerken met LBH Transparant UV Zijdeglans

Voor fraaie inkleuring kan als eerste laag Wijzonol Konserveergrond worden toegepast.

Onderhoud

Onderhoudstermijn

Ca. 3 jaar.

Afhankelijk van de ligging/situering, de te behandelen houtsoort, de constructie, het toe te passen verfsysteem en de kleur, het beglazingssysteem, de mechanische belasting, de conditie van het binnenschilderwerk aan het buitengevelelement e.d.

Milieu en gezondheid

Vlampunt

40°C

Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking

1 en 2,5 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 maanden

Wijzonol Bouwverven B.V.

Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.