



# Wijzonol Konserveergrond

## Producttypering

Transparante, matte, beperkt filmvormende kleurbeits met hoge vochtregulering voor buiten, op basis van alkydhars-oliecompositie.

- Makkelijk verwerkbaar
- Beperkte filmvorming
- Hoge vochtregulering

## Toepassing

Op geveltimmerwerk van zachte hardhoutsoorten, zoals redwood en western red cedar, alsmede ruw vuren. Ook geschikt voor tuinhout en als (in)kleurbeits in transparante systemen. Blank (3100) is alleen geschikt voor beschut buitenwerk.

## Vormgeving en afmetingen

Kleuren 3100 (blank) - 3105 - 3110 - 3115 - 3120 - 3125 - 3130 - 3135 - 3140 - 3145

## Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Alkydhars-oliecompositie
Pigment	Transparante ijzeroxydes
Dichtheid bij 20°C	Ca. 0,85 kg/dm <sup>3</sup>
Viscositeit bij 20°C	Ca.12 sec. DIN Cup 4
Vaste bestanddelen	Ca. 25 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 8 uur; overschilderbaar na ca. 24 uur. Op zachte, poreuze houtsoorten kan de droogtijd langer zijn.
Glansgraad	Mat/zijdeglans (afhankelijk van het aantal aangebrachte lagen)

*N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.*

Wijzonol Bouwverven B.V.  
Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00  
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl



## Wijzonol Konserveergrond (vervolg)

### Systemopbouw

Systemopbouw Zie schema

### Verwerking

Applicatie Kwast  
Verdunning N.v.t.  
Verwerkingstemperatuur/  
R.V. Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid  
max. 85%  
Reiniging gereedschap Terpentine  
Theoretisch rendement Bij 20 micrometer droge laagdikte: 12,5 m<sup>2</sup>/l  
Praktisch rendement Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch  
rendement  
Laagdikte 10-20 micrometer droog, afhankelijk van de ondergrond

### Onderhoud

Onderhoudstermijn Ca. 2 jaar (afhankelijk van het aantal aangebrachte lagen)

### Milieu en gezondheid

Vlampunt 40°C  
Veiligheidsvoorschriften Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende  
veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele  
gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad  
raadplegen.

### Artikelgegevens

Verpakking 750 ml en 2,5 liter  
Opslag Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de  
kwaliteit van het product plaatsvinden.  
Maximale gebruikstermijn 12 maanden

Wijzonol Bouwverven B.V.

Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00  
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.