



HOLLAND COATING BV

PRODUKTINFORMATIEBLAD

Pagina 1 van 1

2-Kompo Messingschutzlack

Uitgave : 3

Datum :19-02-2009

Korte omschrijving:

Glanzende, zeer heldere 2-komponenten blanke lak voor diverse toepassingen. Hoge zuur- en alkalibestendigheid. Zeer goede hechting op staal, non-ferro metalen en gepolijste metaaloppervlakken (bijv. messing, aluminium en edelstaal). Slag- en stootvast. Zeer geschikt als beschermingslak voor machines, constructies, voertuigen en als metaalvernis. Verwerkbaar met kwast, roller en bekerspuit.

Technische gegevens:

Basis:	Combinatie van acrylaatharsen en andere bindmiddelen
Kleur:	transparant, helder
Leverviscositeit:	60-70 sec. (DIN 4 mm)
Verdunning:	Branth's Kombi-verdunning
Mengverhouding:	6 : 1 met verharder N
Verpakking:	4,2 kg. basis + 0,7 kg. verharder
Soortelijke massa:	ca. 1,0 kg/ltr
Vaste stofgehalte:	ca. 47% (gemengd ca. 51%)
Rendement:	12 – 16 m ² / kg bij ca. 25 µm.
Verwerking:	Kwast en roller onverdund, luchtsput bij 18 – 22 sec (DIN 4), opening 0,8-1,5; druk 3 – 5 bar; ca. 15% verdund met Kombi-verdunning.
Verwerkingstemp.:	10° C – 30° C
Potlife:	ca. 2 uur bij 20° C
Droogtijden: bij 20° C, 65%RV	stofdroog: ca. 90 minuten hanteerbaar: ca. 6 uur doorgedroogd: ca. 24 uur geforceerde droging: 30 minuten bij 80° C.
Hittebestendig:	tot 120° C (droge hitte)
Voorbehandeling:	loszittende delen verwijderen, de ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
Opslagstabiliteit:	12 maanden
Veiligheid:	Zie het veiligheidsblad en het etiket.
Advies:	Deze blanke lak is elastischer en hecht beter dan 2 Kompo Anti-Graffic, tevens is deze lak sterker dan Kristall-Glasur.

De hierboven vermelde gegevens zijn opgesteld naar ons beste weten en kunnen. Opgegeven waarden zijn gemiddelden en derhalve niet bindend. Dit blad wordt bij wijziging niet automatisch vervangen.